

Silikonschläuche & Gasschläuche



dampfbar
135°C


Silikonschläuche (Industriequalität)

Ausführung: transparent, 60° Shore-Härte (±5°), talkumiert, ohne Gewebeeinlage, Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600, BfR (ehem. BgVV) XV und Verordnung (EG) 1935/2004

Temperaturbereich: -60°C bis max. +200°C (mit Dampf bis +135°C sterilisierbar)

Betriebsdruck: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen

Rollenlänge: 25 mtr.



Typ	Schlauch Ø innen x außen	Typ	Schlauch Ø innen x außen	Typ	Schlauch Ø innen x außen
SILI 12	1 x 2	SILI 56	5 x 6	SILI 1012	10 x 12
SILI 13	1 x 3	SILI 57	5 x 7	SILI 1014	10 x 14
SILI 1,52,5	1,5 x 2,5	SILI 58	5 x 8	SILI 1015	10 x 15
SILI 23	2 x 3	SILI 59	5 x 9	SILI 1016	10 x 16
SILI 24	2 x 4	SILI 67	6 x 7	SILI 1018	10 x 18
SILI 25	2 x 5	SILI 68	6 x 8	SILI 1216	12 x 16
SILI 26	2 x 6	SILI 69	6 x 9	SILI 1218	12 x 18
SILI 34	3 x 4	SILI 610	6 x 10	SILI 1418	14 x 18
SILI 35	3 x 5	SILI 612	6 x 12	SILI 1519	15 x 19
SILI 36	3 x 6	SILI 710	7 x 10	SILI 1521	15 x 21
SILI 37	3 x 7	SILI 711	7 x 11	SILI 1620	16 x 20
SILI 45	4 x 5	SILI 810	8 x 10	SILI 1824	18 x 24
SILI 46	4 x 6	SILI 811	8 x 11	SILI 2024	20 x 24
SILI 47	4 x 7	SILI 812	8 x 12	SILI 2533	25 x 33
SILI 48	4 x 8	SILI 814	8 x 14		
SILI 410	4 x 10	SILI 913	9 x 13		

4




Silikonschläuche mit Gewebeeinlage

bis 200°C

Ausführung: Innenseele transparent, Außenhaut rot (talkumiert), Gewebeeinlage aus Polyester, 70° Shore-Härte (± 5°), Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600, BfR (ehem. BgVV) XV und Verordnung (EG) 1935/2004

Temperaturbereich: -50°C bis max. +180°C (kurzzeitig bis max. +200°C)

Rollenlänge: 50 mtr.



Typ	Schlauch Ø innen x außen	Betriebs- druck	Berst- druck
TX 3 SILI	3 x 8	20 bar	60 bar
TX 4 SILI	4 x 10	20 bar	60 bar
TX 6 SILI	6 x 12	13 bar	40 bar
TX 8 SILI	8 x 15	10 bar	30 bar
TX 9 SILI	9 x 16	8 bar	25 bar
TX 10 SILI	10 x 17	8 bar	25 bar
TX 12 SILI	12 x 20	6 bar	19 bar
TX 13 SILI	13 x 21	6 bar	18 bar
TX 14 SILI	14 x 22	6 bar	17 bar
TX 16 SILI	16 x 26	5 bar	15 bar
TX 19 SILI	19 x 29	4 bar	12 bar



Atemluftschläuche

EN 14593/EN 14594

Werkstoffe: Innenseele: Kunststoff schwarz, glatt, Außendecke: Kunststoff blau, glatt, nicht abfärbend, ölbeständig, Gewebeeinlage aus Polyester

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

Elektrischer Widerstand: <10⁶ Ohm/mtr.

Einsatzbereich: Atemluftschlauch, Kohlensäure

Betriebsdruck: 15 bar, Berstdruck: 60 bar

Rollenlänge: 50 mtr.



Typ	Schlauch Ø innen	Wand- stärke	Schlauch Ø außen
ATEM 6 ANTISTATIK	6	3,0	12
ATEM 8 ANTISTATIK	8	3,0	14
ATEM 10 ANTISTATIK	10 (3/8")	3,0	16
ATEM 13 ANTISTATIK	13 (1/2")	3,0	19
ATEM 19 ANTISTATIK	19 (3/4")	4,5	28

Propan-Butan-Schläuche

EN 16436-1 DVGW (DIN 4815)

Werkstoffe: Innenseele: NBR, schwarz, glatt, Textileinlagen gekordelt, Außendecke: SBR/NBR, orange, glatt

Temperaturbereich: -30°C bis max. +70°C

Betriebsdruck: 10 bar, Berstdruck: 30 bar

Einsatzbereich: z.B. für Propangasbrenner, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig

Rollenlänge: 40 mtr.



Typ	Schlauch Ø innen	Wand- stärke	Schlauch Ø außen
PROPAN 6	6,3	3,5	13,3
PROPAN 9	9,0	3,5	16,0

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

